

Преимущества

- **МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА**
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА**
- **ДЛЯ ПОЛОВ С УКЛОНОМ ДО 10%**
- **ПОД ЛЮБЫЕ ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**



Назначение

Применяется для создания и выравнивания бесшовных полов на бетонных, кирпичных, каменных и других прочных основаниях при однократном нанесении слоем 5-100 мм, а также для укладки полов с уклоном или на наклонных основаниях. Для внутренних работ.



Состав

С состав входят: специальное композиционное вяжущее, кварцевого песка определенного фракционного состава и специальных добавок ведущих европейских производителей

Способ применения

А. Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 и СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным (не менее 20МПа) очищенным от грязи, пыли, масляных пятен. Рыхлые участки удалить. Поверхность обработать грунтовкой «Геркулес». Тип грунтовки выбрать в соответствии с типом основания. (см. в описании грунтовки). Для проведения дальнейших работ пропитка должна высохнуть. Для установления уровня пола и облечения работы со смесью рекомендуется установить маяки на расстояния до 1,3 м. между собой.

В. Приготовление раствора

Содержимое мешка высыпать в емкость с чистой водой (5,3-6,3 л воды на мешок 25 кг).

ВАЖНО! Сначала в емкость наливают воду и только потом засыпают смесь.

Перемешать раствор до образования однородной массы вручную или с помощью смесителя (эл.дрели со специальной насадкой). Выдержать раствор 3-5 минут и повторно перемешать. Не допускать передозировку воды, это ведет к уменьшению прочности и образованию трещин.

С. Нанесение

Раствор равномерно нанести на основание между маяками. Затем поверхность разровнять правилом по маякам, не допуская пустот. Время между нанесением раствора и его выравниванием должно быть минимальным. После выравнивания, нанести раствор на следующий участок и выровнять правилом. Температура основания и окружающей среды за 3 дня до нанесения, во время и в последующие 3 дня должна находиться в пределах от +5° до +25°С

Д. После нанесения

После нанесения не требует укрытия, но для улучшения свойств и увеличения прочности рекомендуется укрыть полимерной пленкой на 3 суток. На следующие сутки произвести демонтаж маяков, заделать образовавшуюся пустоту этим же материалом.

РЕКОМЕНДАЦИИ: не добавлять в ровнитель известь, цемент, гипс и другие материалы. Скорость высыхания слоя зависит от температуры и влажности. Нельзя искусственно ускорять процесс сушки и твердения путем установки обогревателей. Не использовать ровнитель в целях, не предусмотренных в данном техническом описании.

Меры предосторожности

Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Смесь экологически безопасна.

Хранение

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства (дата производства на торцевой части мешка).
Хранить в сухом помещении в закрытой оригинальной упаковке избегая контакта мешка с влагой.



Технические характеристики

Цвет	Светло-серый
Вяжущее	Композиционное
Марка по прочности	M150
Расход воды	0,21 – 0,25 л/кг сух. смеси 5,3 – 6,3 л/мешок
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм	1,67 кг/м ²
Выход готового продукта	0,6л/кг сухой смеси
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее	30 мин
Толщина слоя	5 – 100 мм
Технологический проход, не ранее	4-6 ч
Укладка финишного слоя через: Линолеум, ковролин, керамическая плитка и керамогранит Ламинат, паркет	3 сут по рекомендации производителя
Готовность для дальнейших работ, не ранее	3 сут

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°C и нормальной влажности воздуха.

Смесь сухая напольная выравнивающая ПкЗ, В12,5 ГОСТ 31358-2007



Рекомендованные инструменты

ЧИСТАЯ ЕМКОСТЬ



МИКСЕР (N> 800BT)



ПРАВИЛО



ГЛАДИЛКА



ШПАТЕЛЬ



Отчистка инструмента

Отчистка рук тары, инструмента производится теплой мыльной водой сразу по завершении работ.

Производитель не несёт ответственности за неправильное использования материалов, а так же за его применения в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами. Техническое описание не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющегося отклонения от технического описания, требуется провести работы по нанесению на небольшом участке с целью проверки т.к. производитель не может повлиять на ряд факторов(температура воздуха, влажность, количество воды, используемый инструмент и т.п.). Техническое описание производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Производитель:

ООО «Геркулес-Сибирь», Россия 630025, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1. Тел (383)338-31-32.
Телефон единой справочной 8-800-250-30-10
www.gerkules.ru

ТУ 5745-008-49720964-2005. ГОСТ 31358-2007.

Согласовано _____ Павлов А.В.